

## Standard Hochbaubetone

### **NPK A RC-C (Z)**

Recyclingbeton RC-C50 nach Norm SN EN 206 und SIA 2030:2021  
Produkt zireco® Beton  
Druckfestigkeitsklasse C25/30  
Recyclingbetonklasse RC-C50:  $50 \text{ M.-%} \leq C \leq 100 \text{ M.-%}$   
Expositionsklasse XC2(CH)  
Nennwert Grösstkorn  $D_{\text{max}}$  32  
Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10  
Konsistenzklasse C3, F4  
Frost-Tausalz-Widerstand: nein  
E-Modulklasse E25:  $E_{\text{rcm}} \geq 25'000 \text{ N/mm}^2$   
Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen (GWP) A1-A3 < 200 kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> \*

*\*Der Nachweis wird über eine zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) nach SN EN 15804 für die entsprechende Betonsorte gebracht. Über den Schweizerischen Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe (SÜGB) erfolgt eine jährliche Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle. Diese beinhaltet auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Rezepturen und normativen Toleranzen. So wird sichergestellt, dass die in den EPDs deklarierten CO<sub>2</sub>-Emissionen unter dem angegebenen Wert liegen.*

### **NPK B RC-C (Z)**

Recyclingbeton RC-C50 nach Norm SN EN 206 und SIA 2030:2021  
Produkt zireco® Beton  
Druckfestigkeitsklasse C25/30  
Recyclingbetonklasse RC-C50:  $50 \text{ M.-%} \leq C \leq 100 \text{ M.-%}$   
Expositionsklasse XC3(CH)  
Nennwert Grösstkorn  $D_{\text{max}}$  32  
Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10  
Konsistenzklasse C3, F4  
Frost-Tausalz-Widerstand: nein  
E-Modulklasse E25:  $E_{\text{rcm}} \geq 25'000 \text{ N/mm}^2$   
Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen (GWP) A1-A3 < 200 kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> \*

*\*Der Nachweis wird über eine zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) nach SN EN 15804 für die entsprechende Betonsorte gebracht. Über den Schweizerischen Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe (SÜGB) erfolgt eine jährliche Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle. Diese beinhaltet auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Rezepturen und normativen Toleranzen. So wird sichergestellt, dass die in den EPDs deklarierten CO<sub>2</sub>-Emissionen unter dem angegebenen Wert liegen.*

### **NPK C RC-C (Z)**

Recyclingbeton RC-C50 nach Norm SN EN 206 und SIA 2030:2021  
Produkt zireco® Beton  
Druckfestigkeitsklasse C30/37  
Recyclingbetonklasse RC-C50:  $50 \text{ M.-%} \leq C \leq 100 \text{ M.-%}$   
Expositionsklasse XC4(CH), XF1(CH)  
Nennwert Grösstkorn  $D_{\text{max}}$  32  
Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10  
Konsistenzklasse C3, F4  
Frost-Tausalz-Widerstand: nein  
E-Modulklasse E30:  $E_{\text{rcm}} \geq 30'000 \text{ N/mm}^2$   
Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen (GWP) A1-A3 < 215 kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> \*

*\*Der Nachweis wird über eine zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) nach SN EN 15804 für die entsprechende Betonsorte gebracht. Über den Schweizerischen Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe (SÜGB) erfolgt eine jährliche Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle. Diese beinhaltet auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Rezepturen und normativen Toleranzen. So wird sichergestellt, dass die in den EPDs deklarierten CO<sub>2</sub>-Emissionen unter dem angegebenen Wert liegen.*

## WD Beton nach SIA 272

### **Weisse Wanne RC-C (Z)**

Weisse Wanne Beton RC-C50 nach SN EN 206 gemäss den Anforderungen nach Norm SIA 272  
Produkt zireco® Beton  
Druckfestigkeitsklasse C25/30  
Recyclingbetonklasse RC-C50:  $50 \text{ M.-%} \leq C \leq 100 \text{ M.-%}$   
Expositionsklasse XC2(CH)  
Nennwert Grösstkorn  $D_{\text{max}}$  32  
Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10  
Konsistenzklasse C3, F4  
Max. W/Z 0.55  
Frost-Tausalz-Widerstand: nein  
E-Modulklasse E25:  $E_{\text{rcm}} \geq 25'000 \text{ N/mm}^2$   
Wasserleitfähigkeit  $q_w \leq 10 \text{ g/m}^2\text{h}$   
Wassereindringtiefe  $e_w \leq 50 \text{ mm}$   
Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen (GWP) A1-A3 < 200 kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> \*

*\*Der Nachweis wird über eine zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) nach SN EN 15804 für die entsprechende Betonsorte gebracht. Über den Schweizerischen Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe (SÜGB) erfolgt eine jährliche Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle. Diese beinhaltet auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Rezepturen und normativen Toleranzen. So wird sichergestellt, dass die in den EPDs deklarierten CO<sub>2</sub>-Emissionen unter dem angegebenen Wert liegen.*

### **Weisse Wanne RC-C (Z)**

Weisse Wanne Beton RC-C nach SN EN 206 gemäss den Anforderungen nach Norm SIA 272  
Produkt zireco® Beton  
Druckfestigkeitsklasse C30/37  
Recyclingbetonklasse RC-C50:  $50 \text{ M.-%} \leq C \leq 100 \text{ M.-%}$   
Expositionsklasse XC2(CH)  
Nennwert Grösstkorn  $D_{\text{max}}$  32  
Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10  
Konsistenzklasse C3, F4  
Max. W/Z 0.55  
Frost-Tausalz-Widerstand: nein  
E-Modulklasse E25:  $E_{\text{rcm}} \geq 25'000 \text{ N/mm}^2$   
Wasserleitfähigkeit  $q_w \leq 10 \text{ g/m}^2\text{h}$   
Wassereindringtiefe  $e_w \leq 50 \text{ mm}$   
Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen (GWP) A1-A3 < 200 kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> \*

*\*Der Nachweis wird über eine zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) nach SN EN 15804 für die entsprechende Betonsorte gebracht. Über den Schweizerischen Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe (SÜGB) erfolgt eine jährliche Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle. Diese beinhaltet auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Rezepturen und normativen Toleranzen. So wird sichergestellt, dass die in den EPDs deklarierten CO<sub>2</sub>-Emissionen unter dem angegebenen Wert liegen.*